powered by Q.ANTUM DUO



Q.PEAK DUO-G7

325-335

DUURZAME HOGE PRESTATIES

pv magazine award 2017 top innovation

VDE 11/2016 Quality Tested
- hoge betrouwbaarheid
- geringe degradatie
- geoptimaliseerde functiezekerheid
- continue vervaardigingsmonitoring

www.VDEinfo.com
ID. 40032587

ntv GERMANY'S MOST POPULAR PROVIDER Life & Living Award 2020 1st Place Solar Technology Customer rating from 11 brands www.disq.de DEUTSCHES INSTITUT FÜR SERVICE-QUALITÄT GmbH & Co. KG

EUPD RESEARCH TOP BRAND PV MODULES EUROPE 2020

Q CELLS RENDEMENTS GARANTIE
- ANTI PID TECHNOLOGY (APT)
- HOT-SPOT PROTECT (HSP)
- TRACEABLE QUALITY (TRA.Q™)
- ANTI LID TECHNOLOGY (ALT)



Q.ANTUM CELTECHNOLOGIE: LAGE STROOMONTSTAANSKOSTEN
Hogere opbrengst per oppervlak en lagere BOS-kosten dankzij hoge prestatieklassen en een efficiëntie tot en met 20,2 %.

INNOVATIE TECHNOLOGIE M.B.T. ALLE WEERSOMSTANDIGHEDEN
Optimale rendementen als gevolg van uitstekend weinig-licht en temperatuurgedrag.

VOORTDUREND HOGE PRESTATIE
Lange termijn rendement beveiliging door Power optimalisatie, Anti LID Technology, Anti PID Technology[1], Hot-Spot Protect en Traceable Quality Tra.Q™.

GESCHIKT VOOR EXTREME WEERSOMSTANDIGHEDEN
Frame van high-tech aluminium legering, gecertificeerd voor hoge sneeuw- (5400 Pa) en windlasten (4000 Pa).

INVESTERINGSZEKERHEID
12 jaar productgarantie, alsook 25-jarige lineaire prestatiegarantie[2].

MODERNSTE ZONNEPANEEL-TECHNOLOGIE
Q.ANTUM DUO combineert actuele half-cel technologie en innovatieve bekabeling met de bewezen Q.ANTUM Technology.

[1] APT-condities conform IEC/TS 62804-1:2015, methode B (–1500 V, 168 h)
[2] Voor meer informatie zie achterzijde van dit data sheet.

DE IDEALE OPLOSSING VOOR:

Privé-dakinstallaties

Alle soorten daken op bedrijfsgebouwen

Engineered in Germany

Q CELLS

MECHANISCHE SPECIFICATIE

Formaat	1685 mm × 1000 mm × 32 mm (inclusief frame)
Gewicht	18,7 kg
Frontafdekking	3,2 mm thermisch voorgespannen glas met anti-reflectie technologie
Achterafdekking	Composiet film
Frame	Zwart geanodiseerd aluminium
Cel	6 × 20 monokristallijne Q.ANTUM zonnehalfcellen
Aansluitdoos	53-101 mm × 32-60 mm × 15-18 mm Beschermingsklasse IP67, met bypass-dioden
Kabel	4 mm² zonnekabel; (+) ≥1100 mm, (–) ≥1100 mm
Aansluitstekker	Stäubli MC4, Hanwha Q CELLS HQC4; IP68



ELEKTRISCHE KENMERKEN

VERMOGENSKLASSE				325	330	335
MINIMUMPRESTATIES BIJ STANDAARD TESTOMSTANDIGHEDEN STC[1] (POWER TOLERANTIE +5 W / –0 W)						
Minimum	Vermogen bij MPP[1]	P_{MPP}	[W]	325	330	335
	Kortsluitstroom[1]	I_{SC}	[A]	10,10	10,15	10,21
	Nullastspanning[1]	U_{OC}	[V]	40,36	40,62	40,89
	Stroom bij MPP	I_{MPP}	[A]	9,61	9,67	9,72
	Voltage bij MPP	U_{MPP}	[V]	33,81	34,14	34,47
	Efficiëntie[1]	η	[%]	≥19,3	≥19,6	≥19,9
MINIMUMPRESTATIES BIJ NORMAAL BEDRIJFSOMSTANDIGHEDEN, NMOT[2]						
Minimum	Vermogen bij MPP	P_{MPP}	[W]	243,4	247,1	250,9
	Kortsluitstroom	I_{SC}	[A]	8,14	8,18	8,22
	Nullastspanning	U_{OC}	[V]	38,06	38,31	38,55
	Stroom bij MPP	I_{MPP}	[A]	7,57	7,61	7,65
	Voltage bij MPP	U_{MPP}	[V]	32,17	32,48	32,79

[1]Meettoleranties P_{MPP} ±3%; I_{SC}; U_{OC} ±5% at STC: 1000 W/m², 25±2 °C, AM 1,5 overeenkomstig IEC 60904-3 • [2]800 W/m², NMOT, spectrum AM 1,5

Q CELLS PRESTATIEGARANTIE



Minimaal 98% van het nominale vermogen tijdens eerste jaar. Daarna max. 0,54% degradatie per jaar. Minimaal 93,1% van het nominale vermogen na 10 jaar. Minimaal 85% van het nominale vermogen na 25 jaar.

Alle gegevens binnen meettoleranties. Volledige garanties overeenkomstig de garantievoorwaarden van de Q CELLS verkooporganisatie van uw land.

PRESTATIE BIJ LAGE INSTRALING



Typische module prestatie onder lage instralingsomstandigheden in vergelijking met STC omstandigheden (25 °C, 1000 W/m²).

TEMPERATUUR COËFFICIËNTEN

Temperatuurcoëfficiënt van I_{SC}	α	[%/K]	+0,04	Temperatuurcoëfficiënt van U_{OC}	β	[%/K]	–0,27
Temperatuurcoëfficiënt van P_{MPP}	γ	[%/K]	–0,35	Nominal Module Operating Temperature	NMOT	[°C]	43±3

EIGENSCHAPPEN VOOR HET SYSTEEMONTWERP

Maximum Systeemvoltage	U_{SYS}	[V]	1000	PV-moduleclassificatie	Klasse II
Maximale vermogen van zekeringen	I_R	[A]	20	Brandklasse conform ANSI / UL 61730	C / TYPE 2
Max. Toegestane belasting duwen / trekken		[Pa]	3600 / 2667	Toegestane module temperatuur bij continu bedrijf	–40 °C - +85 °C
Max. Testbelasting duwen / trekken		[Pa]	5400 / 4000		

KWALIFICATIES EN CERTIFICATEN

VDE Quality Tested,
IEC 61215:2016; IEC 61730:2016.
Dit gegevensblad komt overeen met DIN EN 50380.

TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com
ID 1111220277

CE

VERPAKKINGSINFORMATIE

Horizontale verpakking	1730 mm	1040 mm	1208 mm	634,4 kg	30 pallets	26 pallets	32 panelen
Verticale verpakking	1760 mm	1150 mm	1190 mm	642 kg	30 pallets	26 pallets	32 panelen

OPMERKING: Installatie-instructies moeten worden gevolgd. Zie de installatie- en gebruiksaanwijzing of neem contact op met onze technische dienst voor meer informatie over goedgekeurde installatie en het gebruik van dit product. Q CELLS levert zonnepanelen in twee verschillende stapelmethodes, afhankelijk van de productielocatie (modules worden horizontaal of verticaal verpakt). U kunt meer gedetailleerde informatie vinden in het document "Verpakking- en transportinformatie". Dit document is verkrijgbaar bij Q CELLS.

Hanwha Q CELLS GmbH
Sonnenallee 17-21, 06766 Bitterfeld-Wolfen, Germany | **TEL** +49 (0)3494 66 99-23444 | **FAX** +49 (0)3494 66 99-23000 | **EMAIL** sales@q-cells.com | **WEB** www.q-cells.com

Specificaties onder voorbehoud van technische veranderingen © **Q CELLS** Q.PEAK DUO-G7_325-335_2020-04_Rev02_NL

Engineered in Germany

Q CELLS